

技术参数表

应用： 机油滤纸

J8491D-WX

性能指标	单位	数值范围
定量	G/m ²	145-150
厚度	mm	0.6±0.05
透气度	L/m ² .s	310-330
最大孔径	μm	≤75
平均孔径	μm	71
耐破度	kPa	≥300
挺度	mN.m	≥4.1
瓦楞深度	mm	0.4-0.45
备注： 1. 测试环境: 温度 23±1℃, 湿度: 50±2% 2. 定量测试样本 0.01 m ² , 天平精度 0.01g 3. 透气度测试压差 P=200 mm 水柱, 孔板 70c m ² 4. 孔径测试采用冒泡法, 第一个泡下压差查表得最大孔径 5. 挺度样本宽度 38mm, 弯曲角度 15° 6. 耐破度测试采用液压递增原理, 膜厚 0.86±0.06mm 7. 水分烘干法, 温度 105±2℃, 至恒重		

联系方式：

网址: www.tjs-nonwoven.cn

电话: 0311-83288188

邮箱: info@tjs-nonwoven.com

传真: 0311-83218321

地址: 河北省辛集市市府街北侧、盛兴路西侧

石家庄天锦晟无纺科技有限公司